Fiche Technique

SINTOLUX POWER 5W-30

Lubrifiant de synthèse hautes performances à économie de carburant. Huile 100 % synthétique pour moteurs à essence.

Description

SINTOLUX POWER 5W-30 est une huile moteur entièrement synthétique de haute performance. SINTOLUX POWER 5W-30 est recommandé pour les véhicules légers à essence turbocompressés ou non turbocompressés.

Application

SINTOLUX POWER 5W-30 est une huile hautement performante, économe en carburant et entièrement synthétique pour moteurs à essence. Spécialement conçu pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers. SINTOLUX POWER 5W-30 a été spécialement évalué par rapport aux dernières exigences en terme de protection contre l'usure et de viscosité à basse température. Convient aux véhicules asiatiques et américains.

SINTOLUX POWER 5W-30 est miscible et compatible avec les huiles moteur de marque conventionnelles. Toutefois, le mélange avec d'autres huiles moteur doit être évité afin de tirer pleinement parti des avantages du produit. Il est recommandé de procéder à une vidange complète lors du passage à SINTOLUX POWER 5W-30. Pour plus d'informations sur la sécurité des produits et l'élimination appropriée, veuillez vous référer à la dernière fiche de données de sécurité.

Avantages

- La viscosité multigrade donne de bonnes performances sur une large plage de températures.
- Performances à basse température exceptionnellement bonnes.
- Bonne prévention des dépôts à haute température, ce qui permet d'obtenir un moteur propre et de prolonger sa durée de vie.
- Excellente protection contre la corrosion et l'oxydation.
- Protection contre la formation de mousse.
- Faible consommation d'huile.

Spécifications

- API SQ RC
- GB 11121
- ILSAC GF-7A

FLF
1 Place des Papeteries
92000 NANTERRE CEDEX
FRANCE

www.cofran.fr
info@cofran.fr

Certifications : ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001

CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES

Classe SAE	SAE J300	5W-30
Viscosité cinématique à 20 °C	NF EN ISO 12185	855 kg/m³
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D 445	61 mm²/s
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D 445	10.9 mm²/s
Index de viscosité	ASTM D 2270	140
Point éclair	NF EN ISO 2592	233 °C

FLF
1 Place des Papeteries
92000 NANTERRE CEDEX
FRANCE

www.cofran.fr
info@cofran.fr

Certifications : ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001

Dans tous les cas, pour limiter le risque de contamination par l'eau (y compris la condensation), stocker les fûts et les barils à l'horizontale. Ne pas exposer l'emballage à un fort ensoleillement ou à des températures extrêmes. Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur l'expérience et le savoir-faire de FLF dans le développement et la fabrication de lubrifiants et d'autres produits chimiques, au mieux de nos connaissances. Tous les produits chimiques doivent être utilisés dans l'application prévue et conformément aux recommandations fournies dans la fiche de données de sécurité (FDS). La performance de nos produits peut être influencée par une série de facteurs, notamment les conditions d'utilisation, les méthodes d'application, l'environnement d'exploitation, le prétraitement des composants, une éventuelle contamination externe, etc. Pour ces raisons, une recommandation universelle de nos produits est impossible. C'est pourquoi il est impossible de recommander universellement nos produits. Les informations données dans la fiche technique représentent des lignes directrices générales et non contraignantes et sont fournies à titre indicatif uniquement. Aucune garantie, expresse ou implicite, n'est donnée concernant les propriétés du produit ou son adéquation à une application donnée. Nous recommandons donc de consulter un ingénieur d'application pour discuter des conditions d'application et des critères de performance du produit avant de l'utiliser. Il incombe à l'utilisateur de tester l'adéquation fonctionnelle du produit et de l'utiliser dans des conditions de sécurité appropriées. Nos produits font l'objet d'une amélioration continue, dans le but d'accroître leurs performances ou de les mettre en conformité avec les nouvelles réglementations. Nous nous réservons le droit de modifier nos gammes de produits, nos produits et leurs procédés de fabrication, ainsi que toutes les dispositions de nos publications, à tout moment et sans préavis. Cette fiche technique annule et remplace toutes les éditions précédentes. Nous attirons expressément l'attention de tous les utilisateurs sur le fait que notre produit n'a pas été conçu et testé pour être utilisé dans les domaines nucléaire et aéronautique (produit "embarqué"). Toute utilisation de notre produit dans les secteurs précités relève de la seule responsabilité de l'utilisateur. Toute reproduction sous quelque forme que ce soit nécessite l'accord écrit préalable de FLF, tous droits réservés.

FLF
1 Place des Papeteries
92000 NANTERRE CEDEX
FRANCE

www.cofran.fr
info@cofran.fr

Certifications : ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001