

COFRAN TEXBLAK F

Lubrifiant en spray aux propriétés d'adhérence élevées pour les engrenages ouverts, les crémaillères, les câbles annulaires et les chaînes.

Description

COFRAN TEXBLAK F est un lubrifiant adhérent pulvérisable. COFRAN TEXBLAK F est un lubrifiant adhérent pour les engrenages ouverts. Convient également à tous les types d'applications coulissantes impliquant des charges très élevées.

Application

COFRAN TEXBLAK F est recommandé pour la maintenance des câbles, des joints du châssis, des engrenages ouverts, des crémaillères, des chaînes, des ressorts à lames et de tous les mécanismes tournant dans une atmosphère corrosive ou sale. Convient aux conditions sévères.

Avantages

- Réduit la friction
- Réduit la consommation d'énergie
- Élimine les bruits
- Très bonne résistance à l'eau
- Très bonne résistance à la chaleur
- Excellente capacité de charge (EP)
- Excellente protection anti-usure
- Laisse une pellicule très collante et légèrement grasse
- Excellente résistance au vieillissement

Remarques

Plage de température : de -25 °C à + 150 °C.

CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES

Classification	DIN 51502	MPF1P-10
Classification	ISO 6743-9	ISO-L-XAEHB1
Couleur	Visual	Gris métallisé
Classe NLGI		2
Agent épaississant		Gel de silice
Masse volumique à 20°C	NFT 60101	1,337 kg/m ³
Point d'écoulement	NFT 60102	≥ 200 °C
Pénétration travaillée : 60 coups	NFT 60132	310/340 1/10 mm
Pénétration non travaillée à 0°C	NFT 60171	193 1/10 mm
Seuil de grippage	ASTM D 2596	100 kgf
Charge de grippage	ASTM D 2596	126 kgf
Shell soudure à 4 billes	ASTM D 2596	≥ 500 daN
Usure 1h - 40 Kg - diamètre d'emprunte	ASTM D 2266	0.7 mm
Ressuage à 100 °C, 30 h	AIR 1650	1.2 %
Plage de température de fonctionnement		-25/+150 °C

Fiche Technique



Dans tous les cas, pour limiter le risque de contamination par l'eau (y compris la condensation), stocker les fûts et les barils à l'horizontale. Ne pas exposer l'emballage à un fort ensoleillement ou à des températures extrêmes. Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur l'expérience et le savoir-faire de FLF dans le développement et la fabrication de lubrifiants et d'autres produits chimiques, au mieux de nos connaissances. Tous les produits chimiques doivent être utilisés dans l'application prévue et conformément aux recommandations fournies dans la fiche de données de sécurité (FDS). La performance de nos produits peut être influencée par une série de facteurs, notamment les conditions d'utilisation, les méthodes d'application, l'environnement d'exploitation, le prétraitement des composants, une éventuelle contamination externe, etc. Pour ces raisons, une recommandation universelle de nos produits est impossible. C'est pourquoi il est impossible de recommander universellement nos produits. Les informations données dans la fiche technique représentent des lignes directrices générales et non contraignantes et sont fournies à titre indicatif uniquement. Aucune garantie, expresse ou implicite, n'est donnée concernant les propriétés du produit ou son adéquation à une application donnée. Nous recommandons donc de consulter un ingénieur d'application pour discuter des conditions d'application et des critères de performance du produit avant de l'utiliser. Il incombe à l'utilisateur de tester l'adéquation fonctionnelle du produit et de l'utiliser dans des conditions de sécurité appropriées. Nos produits font l'objet d'une amélioration continue, dans le but d'accroître leurs performances ou de les mettre en conformité avec les nouvelles réglementations. Nous nous réservons le droit de modifier nos gammes de produits, nos produits et leurs procédés de fabrication, ainsi que toutes les dispositions de nos publications, à tout moment et sans préavis. Cette fiche technique annule et remplace toutes les éditions précédentes. Nous attirons expressément l'attention de tous les utilisateurs sur le fait que notre produit n'a pas été conçu et testé pour être utilisé dans les domaines nucléaire et aéronautique (produit "embarqué"). Toute utilisation de notre produit dans les secteurs précités relève de la seule responsabilité de l'utilisateur. Toute reproduction sous quelque forme que ce soit nécessite l'accord écrit préalable de FLF, tous droits réservés.